


XPS N-W-PZ-I

XPS N-III-PZ-I

Type N (lucht als celgas) met tweezijdig opgeruwd en extra gewafeld oppervlak. Randafwerking: rechte boord.



Binnenisolatie van muren via stuc- en tegelwerk
Ook geschikt voor koudebrug- en sokkelisolatie

✓ Product met ruw en gewafeld oppervlak
ideaal voor pleisterwerk en betegeling

R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m² K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m²/ pak	Pakken/ pallet	m²/ pallet	Log.	Artikel nummer
0,60	20	1.250	600	21	15,75	12	189,00	S	2125817
0,90	30	1.250	600	14	10,50	12	126,00	S	2117560
1,20	40	1.250	600	10	7,50	12	90,00	S	2117618
1,50	50	1.250	600	8	6,00	12	72,00	S	2117561
1,80	60	1.250	600	7	5,25	12	63,00	S	2117608
2,40	80	1.250	600	5	3,75	12	45,00	D	2143156
3,00	100	1.250	600	4	3,00	12	36,00	D	2143227
3,60	120	1.250	600	3	2,25	14	31,50	D	2143228
3,90	140	1.250	600	3	2,25	12	27,00	D	2143229

S=stock (voorraad product) · D=leveringstermijn op aanvraag

TECHNISCHE INFO

Verplichte productkenmerken

• Warmtegeleidingscoëfficiënt (λ_D)	0,034 W/mK (dikte 20 - 120mm) 0,036 W/mK (dikte 140mm)
Brandklasse (EUROKLASSE)	F
• Diktetolerantie	T1
• Druksterkte bij 10% vervorming CS (10/Y)	Dikte 20-40 mm: druksterkte 200 kPa Dikte 60-140 mm: druksterkte 300kPa

Specifieke productkenmerken

• Dimensionele stabiliteit DS (70,90)	< 5%
• Vervorming onder drukbelasting en T° DLT(2)	< 5%
• Trekkracht loodrecht op oppervlak TR	200 kPa